



مايور قراوت ماكس

جراوت بوليمري ذاتي التسوية ، قابلية عالية على التشكيل ومقاومة للتشقق

جراوت ذاتي التسوية غير منكمش عالي المقاومة يعطي مقاومة مبكره 35-40 نيوتن /ملم² ويستخدم في أعمال الحقن و التقييم و التدعيم

وصف المنتج

- ذاتية التسوية ومقاومة للتشقق
- لا تحتوي على الكلوريدات والجزئيات المعدنية، لا تتأكسد في الاجواء الرطبة و لاتسبب التآكل
- مقاومة عالية للضغط والإحناء والإجهاد
- عالية الالتصاق بالخرسانة
- مقاومة لنفاذية الماء والزيوت
- يمكن ضخها، حقنها ولا تتأثر بالتغير في درجات الحرارة والرطوبة
- أعمال ترميم وتنعيم المباني و المنشآت
- أعمال التنعيم بالتقييم وزيادة مقاطع الخرسانة
- تثبيت الكمرات و ركائز الكباري

المميزات

- أعمال الحقن لقواعد التوربينات و اجهزة الهواء المضغوط
- أعمال الحقن للإجهزة الصناعية المعرضة للصدمات و الإهتزازات
- تثبيت الماكينات و الطواحين
- يستخدم لملئ الفراغات أسفل البليتات في أعمال الأبراج واللافتات المعدنية

الاستخدامات

- **تحضير الاسطح:** يجب التأكد من ان الاسطح مجهزة و خالية من الاتربة والشحوم وازالة الجزئيات الحرة التي قد تؤثر علي قوة الربط الاسطح يجب ان ترطب بالماء لمدة 12 ساعة قبل تطبيق مايور قراوت ماكس وهذا مهم جدا في الاجواء شديدة الحرارة
- **تحضير المنتج:** يخلط مايور قراوت ماكس بإضافة 3/2 من الماء في خلاط كهربائي ة لمدة 3 دقائق لتجنب التكتل ثم إضافة الماء المتبقي ومواصلة الخلط

طريقة الاستخدام

- **المظهر:** بكرة ذات اساس اسمنتي
- **التعبئة:** عبوة 25 كجم
- **فترة الصلاحية:** صالح لمدة 24 شهر داخل العبوات الاصلية المغلقة
- **ظروف التخزين:** يخزن من مكان جاف بعيداً عن الشمس المباشرة

بيانات المنتج



نسبة الكلوريد: خالي من الكلوريد
مقاومة الضغط (نيوتن/مم²)
عند 7 ايام = 25
عند 28 يوم = 60
قوة الانحاء (نيوتن / مم²)
عند 3 ايام = 4,8
عند 7 ايام = 6,6
التشقق الخطي
عند 3 ايام = 0,01 %
عند 7 ايام = 0,01 %
يتبع للمواصفة: ASTM C1107

بيانات المنتج

- توجيهات الأمن والسلامة
- لبس الملابس الواقية لليدي والاعين و تجنب تنفس الغبار الناتج عن التطبيق
- في حالة ملامسة المنتج للجلد يجب غسله بالماء و المايون
- في حالة ملامسة العين او الفم اطلب المساعدة الطبية
- في حالة الابتلاع لا تعتمد القويء واطلب المساعدة الطبية
- لا تسكب المنتج في مجاري المياة او التربة وإنما تخلص منها حسب القوانين