



# مايور بلق

مونة سريعة التصلد لوقف التسرب المباشر و إيقاف نفاذية المياه

مايور بلق مونة سريعة التصلد لوقف التسرب المباشر و إيقاف نفاذية المياه **وصف المنتج**

## المميزات

- سرعة الشك والتصلد
- سرعة تحضير فائقة
- التصاق قوي بالخرسانة والطوب
- للاستخدام الرأسي والافقي
- للإستخدام الداخلي والخارجي
- مانع لنفاذية المياه (طارد للمياه)
- خالي من المعادن والكلوريد

## الاستخدامات

يخلط مايور بلق بالماء لعمل مونة مانعة لتسرب المياه بسرعة كبيرة لجميع انواع الاسطح الخرسانية، المعدنية والخشبية . ذات كفاءة في المشاريع والانفاق وحمامات السباحة ومحطات المياه والصرف الصحي و أحماض التخمر و المنشآت الهايدروليكية و قنوات الري الخرسانية و الطينية

## طريقة الاستخدام

**تحضير الاسطح:**  
الحفر حول مكان التسرب استعداداً للحقن وإزالة الأشياء العالقة  
اقل حجم فجوة موصى بها 0,75 انش عرضاً وعمقاً

### تحضير المنتج:

للحصول علي القوام المطلوب يخلط مايور بلق بنسبة 1:4 من الماء خلطاً ميكانيكياً

### اشتراطات :

- لا تكثرمن الخلط
- لا تكثر من الماء
- لا تعرض المزيج للتسخين او التبريد
- بعد الخلط مباشرة يتم ملئ الفتحة بالمادة المخلوطة, وبالنسبة للفتحات الكبيرة يتم عمل الاطار المناسب
- يتم الضغط على مكان التسرب باستخدام القفاز المطاطي حتى يتوقف التسرب تماماً



## بيانات المنتج

### النوع:

مزيج من مكونات الجافة و أنواع خاصة من البوليمرات

### المظهر:

بكرة رمادية

### التعبئة:

5 كجم / 10 كجم

### فترة الصلاحية:

24 شهر داخل العبوات الاصلية المغلقة

### التخزين:

يجب ان تخزن في جو جاف في درجات الحرارة الطبيعية بعيدا عن اشعة الشمس  
يتبع للمواصفة ASTM C307

## البيانات الفنية

الكثافة: 1,7 كجم/لتر

نسبة الكلوريد: لا يحتوي على الكلوريد

## توجيهات الأمن والسلامة

- يحتوي المنتج علي بكرة الاسمنت التي تخلط مع الماء تطلق مواد مضره بجلد الانسان
- من الافضل تطبيق المنتج في وجود تهوية جيدة , ولبس الملابس الواقية للايدي والاعين و تجنب تنفس الغبار الناتج من الرش
- في حالة ملامسة المنتج للجلد يجب غسلة بالماء و الصابون
- في حالة ملامسة العين يجب غسلها بالماء النظيف
- في حالة الابتلاع لا تتعمد القي واطلب المساعدة الطبية
- لاتسكب المنتج في مجاري المياة او التربة وإنما نتخلص منها حسب القوانين
- المنتج غيرقابل للاشتعال

+249-912981928  
+249-918883330  
+249-929888333

✉ husam@mayoreng.com

🌐 www.mayoreng.com

📍 المصنع: المنطقة الصناعية الباكير مربع (1) - عقار رقم ٦٦  
الإدارة: الخرطوم تقاطع شارع الصحافة زلط مع شارع ١٥  
العمارات - عمارة مايور الطابق الأول

📱 مصنع مايور لكيمويات البناء  
مايور كيم

☎ +249-9183478259