



مايور معالج تشققات سطحية أسمنتية

مائل للتشققات السطحية للخرسانة

وصف المنتج مونة جراوتية لملأ ومعالجة تشققات الاسطح الخرسانية و الميول و القباب القشرية

المميزات

- مناسبة لمعالجة التشققات الخرسانية وتشققات مونة الميول
- إنسيابية عالية
- سهولة التطبيق
- تزيد من مقاومة إجهادات الجفاف وتتغلغل في التشققات الشعرية
- تزيد من قوة تحمل الحمل والصدّات
- تحسن من خواص مقاومة الحرائق للغطاء الخرساني

الاستخدامات

معالجة التشققات السطحية في الاسطح الخرسانية والميول

طريقة الاستخدام

تحضير السطح:
يجب التأكد من ان الاسطح مجهزة و خالية من الاتربة والشحوم وازالة الجزيئات الحرة التي قد تؤثر علي قوة الربط
الاسطح يجب ان ترطب بالماء قبل تطبيق مايور معالج تشققات وهذا مهم جداً في الاجواء شديدة الحرارة

تحضير المنتج:
يخلط مايور معالج تشققات بالماء حسب طبيعة الاستخدام تخلط يدوياً او بالخلط الكهربائي افقياً لمدة 3 دقائق لتجنب تكون الكتل يظل الخليط صالح للإستخدام لمدة 20-30 دقيقة بعد الخلط حسب درجة الحرارة
لاتعرض المونة بعد التطبيق للماء لمدة لا تقل عن 12 ساعة

بيانات المنتج

المظهر:
بدرية رمادية

التعبئة:
عبوة 10 كجم

فترة الصلاحية:
صالح لمدة 24 شهر داخل العبوات الاصلية المغلقة

ظروف التخزين:
يخزن المنتج في مكان جاف بعيداً عن الشمس المباشرة
التغطية: حسب الإستخدام



البيانات الفنية
نسبة الكلور: لا يحتوي علي الكوريد
مقاومة الضغط (نيوتن/مم²)
عند 3 ايام = 20
عند 7 ايام = 24
عند 28 يوم = 35
قوة الانحاء (نيوتن/مم²)
عند 3 ايام = 5,6
عند 7 ايام = 7,5
التشقق الخطي
عند 3 ايام = 0,01 %
عند 7 ايام = 0,01 %
يتبع للمواصفة ASTM C1107

- توجيهات الأمن والسلامة
- لبس الملابس الواقية للايدي والاعين و تجنب تنفس الغبار الناتج عن التطبيق
 - في حالة ملامسة المنتج للجلد يجب غسله بالماء و الصابون
 - في حالة ملامسة العين او الفم اطلب المساعدة الطبية
 - في حالة الابتلاع لا تتعمد القيء واطلب المساعدة الطبية
 - لا تسكب المنتج في مجاري المياه او التربة وإنما تخلص منها حسب القوانين

+249-912981928
+249-918883330
+249-929888333

✉ husam@mayoreng.com

🌐 www.mayoreng.com

📍 المصنع: المنطقة الصناعية الباكير مربع (1) - عقار رقم ١٦
الإدارة: الخرطوم تقاطع شارع الصحافة زلط مع شارع ١٥
العمارات - عمارة مايور الطابق الأول

📞 مصنع مايور لكيموايات البناء
مايور كيم

📞 +249-9183478259